

一般物性

項目	試験法	値
デュロメータ硬さ (ショアA 15秒値)	D2240	55
色	-	透明
引張強度 (MPa)	D412	11.4
伸び (%)	D412	450
引き裂き抵抗 (kN/m)	D1004	22
比重	D792	1.18
吸水率 (24時間 23°C) (%)	D570	0.24
圧縮永久歪 (一定歪負荷 22時間 70°C) (%)	D395 Method B	61
低温脆性 (°C)	D746	50
最高推奨実用温度 (°C)	-	74
絶縁破壊強さ	D149	23.9
引張係数@100%伸長 (MPa)	D412	4.5
引張永久歪 (%)	D412	107

注) 断りのない限り、23°C、1.9mm厚の試験片でえられた値となります。
表に記載のデータは特定の条件下で得られた測定値であり、保証するものではありません。